گزارش نتایج آزمون

نام مشتری : پرت لاله سازه	آدرس :	شماره گزارش : ۱۸۷۵
نام نمونه : کوپلر ۲۵ پرس شده	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	تاریخ صدور نتایج: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
پروژه :	نوع آزمون: تعیین خواص مکانیکی (کوپلر)	شماره استاندارد آزمون : ISIRI 12723-1



نقطه تسلیم	Mpa	۵۴۰
استحکام نهائی	Mpa	۷۱۱
ازدیاد طول	%	۱۸
ناحیه شکست	میلگرد	

آزمایش کننده :

تائید کننده :

Standard permissible Limit

Bending Test		Tensile Test				Symbol	
Mandrel Diameter	Angle	Min Elongation (After fracture)		Min Tensile Stress	Min Yield Stress		
		10A	5A				
3×d ≤16	180	18	25	360	240	S240	AI
6×d 16< d≤32	180	15	18	500	340	S340	AII
7×d 32< d≤50	180	12	16	600	400	S400	AIII
		8	10	650	500	S500	---

شرایط محیطی : دما : 23°C رطوبت : 35%

هرگونه نسخه برداری از این گزارش بدون اجازه کتبی از مجتمع آزمایشگاهی سهند مجاز نمی باشد.
نمونه برداری توسط مشتری انجام شده و آزمایشگاه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد.
در بیان قاعده انطباق و تصمیم گیری در صورت عدم پیشنهاد مشتری از روش پذیرش ساده (محدوده رواداری) استفاده شده است.

نشانی : تبریز، شهرک فن آوری خودرو ، روبروی ساختمان مرکزی ,قطعه ۳۰۲ تلفن : ۰۴۱-۳۴۴۵۷۳۴۱ www.sahandindustry.com

این گزارش بدون **مهر سرد** آزمایشگاه صادر کننده و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
باقیمانده نمونه ها حداکثر تا یک هفته پس از انجام آزمایش در این مجتمع نگهداری می شود.

گزارش نتایج آزمون

نام مشتری : پرت لاله سازه	آدرس :	شماره گزارش : ۱۸۷۵
نام نمونه : کوپلر ۲۵ گروت شده	. تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	تاریخ صدور نتایج: ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
پروژه :	نوع آزمون: تعیین خواص مکانیکی (کوپلر)	شماره استاندارد آزمون : ISIRI 12723-1



نقطه تسلیم	Mpa	۴۹۰
استحکام نهائی	Mpa	۶۴۳
ازدیاد طول	%	۲۰
ناحیه شکست	میلگرد	

آزمایش کننده :

تائید کننده :

Standard permissible Limit

Bending Test		Tensile Test				Symbol	
Mandrel Diameter	Angle	Min Elongation (After fracture) 10A	Min Elongation (After fracture) 5A	Min Tensile Stress	Min Yield Stress		
3×d ≤16	180	18	25	360	240	S240	AI
6×d 16< d≤32	180	15	18	500	340	S340	AII
7×d 32< d≤50	180	12	16	600	400	S400	AIII
		8	10	650	500	S500	---

شرایط محیطی : دما : 23°C رطوبت : 35%

هرگونه نسخه برداری از این گزارش بدون اجازه کتبی از مجتمع آزمایشگاهی سهند مجاز نمی باشد.
نمونه برداری توسط مشتری انجام شده و آزمایشگاه مسئولیتی در مورد تطابق نام نمونه با نتایج ارائه شده ندارد.
در بیان قاعده انطباق و تصمیم گیری در صورت عدم پیشنهاد مشتری از روش پذیرش ساده (محدوده روادای) استفاده شده است.

نشانی : تبریز، شهرک فن آوری خودرو ، روبروی ساختمان مرکزی ,قطعه ۳۰۲ تلفن : ۰۴۱-۳۴۴۵۷۳۴۱ www.sahandindustry.com

این گزارش بدون **مهر سرد** آزمایشگاه صادر کننده و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
باقیمانده نمونه ها حداکثر تا یک هفته پس از انجام آزمایش در این مجتمع نگهداری می شود.